

# MŰSZAKI ADATLAP

## SZÍNES ALAPOZÓ

**KVARC**<sup>®</sup>  
ÉPÍTŐANYAGOK

<b>Termék meghatározása:</b>	Felhasználásra kész, gyárilag előkevert diszperziós bázisú szín-optimalizáló, nedvszívás-kiegyenlítő alapozó
<b>Anyagösszetétel:</b>	Gyárilag készre kevert vizes bázisú diszperzió speciális minőségjavító adalékokkal, pigmentekkel, kvarc szemcsékkel.
<b>Alkalmazási terület:</b>	Külső és belső térben beton, hagyományos keverésű- és gyári előállítású alapvakolatok, valamint táblás hőszigetelő rendszerek felületére. Színes fedővakolatok illetve homlokzatfestés alá; a felületek nedvszívó-képességének kiegyenlítésére, a tapadó-képesség javítása, valamint az optimális színhatás elérése céljából. Könnyen feldolgozható, gyorsan száradó, oldószermentes termék.
<b>Műszaki adatok:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tapadás: <math>1,6 \pm 0,5 \text{ N/mm}^2</math></li><li>• Vízgőz áteresztő képesség, V: <math>204 \text{ g/m}^2/\text{nap}</math></li><li>• Légrétegvastagság egyenérték, sd : 0,1 m</li><li>• Rétegvastagság: 0,35 mm</li></ul>
<b>Anyagszükséglet:</b>	A felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően kb. $0,15 - 0,3 \text{ kg/m}^2$
<b>Csomagolás:</b>	15 kg-os műanyag kannában
<b>Tárolás:</b>	Hűvös, fagymentes raktárban eredeti, zárt csomagolásban tárolva +5 és 25 °C között 12 hónapig használható fel.
<b>Követelmények az alapfelülettel szemben:</b>	Az alap legyen egyenletes (sík), száraz, minimum Hvh-10, illetve C12 minőségű, homogén, mozgás- és zsugorodás-mentes. Portól - és zsírtól, olajszármazékoktól és egyéb szennyeződésektől ugyancsak mentesnek kell lennie.
<b>Felhasználási útmutató:</b>	Felhordás előtt a Színes alapozót kézi keverőgéppel lassú fordulatszámon gondosan át kell keverni. Nagyobb egybefüggő felület esetében a szükséges mennyiséget célszerű egyszerre bekeverni. A felhordás történhet korongcsettel, teddyhengerrel, vagy szórással levegő nélküli (airless) festékszóróval hígítás nélkül, vagy tiszta csapvízzel történő maximálisan 25%-os hígítással. Erősen nedvszívó felületek alapozását a részleges száradást követően javasoljuk megismételni. A felhasználást +5 °C feletti hőmérsékleten kell végezni.

Az alapozó matt-száraz állapota után, legkorábban másnap kezdhető a fedővakolat felhordása. A munkaeszközök a használatuk után az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

**Fontos tudnivalók:**

Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti.  
A felületet az alapozó száradásáig védjük az esőtől.  
Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

**Feldolgozási hőmérséklet:**

+5 és +25 °C között (felület- és anyag egyaránt).

**Biztonsági előírások:**

Lásd biztonságtechnikai adatlap.

**Figyelmeztetés:**

A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket feltételez.